

WALCOURT - pantaloni

<p>Descrizione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 ampie tasche anteriori, • cavallo rinforzato, • D-Ring, • doppia tasca posteriore con velcro, • elastico interno in vita , • inserti reflex 3M™ Scotchlite™ Reflective Material - 8725 Silver Fabric, • passante portamartello, • tasca frontale portaoggetti, • tasca laterale, • tasca porta monete, • tasca portametro, • tessuto elasticizzato 		
<p>Manutenzione</p>	<p>Lavare il capo ad una temperatura di max 60 °C; Non candeggiare; il capo sopporta l'asciugatura in tamburo rotativo, con programma di asciugatura a temperatura ridotta; Stiratura a media temperatura (max 150°C); Lavaggio a secco con tutti i solventi previsti dalla lettera F più il tetracloroetilene;</p> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center; background-color: yellow; padding: 5px;">  <p>ATTENZIONE: Non stirare sugli elementi reflex</p> </div>		
		<p>Normativa</p>	<p>EN ISO 13688:2013</p> <div style="text-align: right;">  <p><small>Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100</small></p> </div>
		<p>Taglie</p>	<p>44-64 (EU)</p>

SPECIFICHE TECNICHE DI SICUREZZA

	metodo di prova	descrizione	risultato ottenuto	requisito minimo
<p>Tessuto base</p>	<p>EN ISO 1833-1977, SECTION 10</p>	<p>Composizione delle fibre:</p>	<p>64% cotone 34% poliestere 2% elasthan</p>	
	<p>EN ISO 12127</p>	<p>Peso per unità di area</p>	<p>300 g/m²</p>	
	<p>EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 1413)</p>	<p>Determinazione del ph dall'estratto acquoso</p>	<p>pH: 7,7</p>	<p>3,5<PH≤9,5</p>
	<p>EN ISO 13688:2013 4.2 (EN 14362-1)</p>	<p>Ricerca delle ammine aromatiche e cancerogene</p>	<p>non rilevate</p>	<p>≤30 ppm</p>
	<p>EN ISO 13688:2013 5.3 (ISO 5077)</p>	<p>Stabilità dimensionale al lavaggio (6N-60°C)</p>	<p>ordito: - 3,0% trama: - 0,9%</p>	<p>± 3 %</p>

SCHEDA PRODOTTO

	EN ISO 13934-1	Determinazione della resistenza alla trazione	ordito: 1300 N trama: 900 N	400 N
	EN ISO 13937-2	Determinazione della forza di lacerazione	ordito: 33 N trama: 33 N	25 N
	EN ISO 12947-2	Determinazione della resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale	>10000	
	EN ISO 105-B02	Solidità del colore alla luce artificiale <i>Variazione di colore:</i>	4	1-5
	EN ISO 105-C06	Solidità del colore a ripetuti lavaggi a 60°C <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i>	4-5	1-5
		acetato	4-5	
		cotone	4-5	
		nylon	4-5	
		poliestere	4-5	
		acrilico	4-5	
		lana		
	EN ISO 105 D01	Solidità del colore al lavaggio a secco <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i>	4-5	1-5
		acetato	4-5	
		cotone	4-5	
		nylon	4-5	
		poliestere	4-5	
		acrilico	4-5	
		lana	4-5	
	EN ISO 105 E04	Solidità del colore al sudore <i>Variazione di colore</i> <i>Scarico:</i>	Acido 4-5	Alcalino 4-5
		acetato	4-5	4-5
		cotone	4-5	4-5
		nylon	4-5	4-5
		poliestere	4-5	4-5
		acrilico	4-5	4-5
		lana	4-5	4-5
	EN ISO 105-X12	Solidità del colore allo sfregamento	secco: 4-5 umido: 3	1 - 5
	EN ISO 105-X11	Solidità del colore alla stiratura a 150°C <i>Variazione di colore:</i>	secco: 4-5 umido: 4-5	1-5
Reflex 3MTM ScotchliteTM 8725	EN ISO 20471 :2013 6.1	Requisiti fotometrici dei materiali retroriflettenti nuovi	CONFORME	
	EN ISO 20471 :2013 6.2	Requisiti di prestazioni di retroriflettenza dopo le prove di abrasione, flessione, piegatura a basse temperature, variazioni termiche, lavaggio (50 cicli ISO 6330 60°C) e all'influenza della pioggia	CONFORME	$R' \geq 100 \text{ cd}/(\text{lx m}^2)$